

Verarbeitung mit Airless Sprühsystem

SPRÜHSYSTEM

Graco Mark V

DÜSENGRÖSSE

RAC 535 (Bohrung 0,89 mm)

MASCHENWEITE FILTER

30 Mesh



DRUCKEINSTELLUNG

ca. 165 - 175 bar

MATERIALMEHRVERBRAUCH

ähnlich manueller Verarbeitung - zuzüglich nicht nutzbares Restmaterial (Schlauch, Eimer)

SPRITZABSTAND ZUR WAND

ca. 20 - 30 cm

SPRITZNEBEL / MEHRAUFWAND ABDECKEN

wenig Spritznebel / Mehraufwand ist zu vernachlässigen

RÜSTZEITEN / REINIGUNGS-AUFWAND

30 - 45 min / aufgrund der Reversibilität von Lehm geringer als konventionell

ARBEITSUNTERBRECHUNG LÄNGER ALS 30 MINUTEN

System mit Wasser spülen

ZEITEINSPARUNG GEGENÜBER MANUELLER AUFTRAGSWEISE

ca. 30 - 50%

TEAMSTÄRKE

2 Personen

ANMACHWASSERGEHALT

unverändert zu manueller Aufbereitung

PSA

Gehörschutz, Schutzbrille, FFP2 Maske (siehe Merkblatt BG Bau Nr. 239)

TIPP

PRESTO unmittelbar vor Einbringen des Ansaugsystems kräftig durchschlagen.
Zur Verbesserung der Fließigenschaften PRESTO gelegentlich kräftig aufrühren.