

KURZBESCHREIBUNG

Mio! Lehmfarbe Mischweiß

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Basismaterial zur Herstellung von Mischtönen als bunte Lehmfarbe |
| Verarbeitung | i.d.R. mit der Rolle |
| Gebindegrößen | 5 kg |
| Verbrauch | ca. 100 - 120 g/m ² je Anstrich |

Mio! Lehmstreich- und -rollputz Mischweiß

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Basismaterial zur Herstellung von Mischtönen als bunter Lehmstreich- und -rollputz |
| Verarbeitung | Rolle oder Bürste |
| Gebindegrößen | 5 kg |
| Verbrauch | ca. 100 - 120 g/m ² je Anstrich |

Mio! Lehmspachtelputz Mischweiß

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Basismaterial zur Herstellung von Mischtönen als bunter Lehmputz |
| Verarbeitung | Traufel |
| Gebindegrößen | 10 kg |
| Verbrauch | ca. 1 kg/m ² |

Mio! Volltöne für Mischweiß

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | zum Abtönen von Mischweiß zur Erzielung bunter Lehmprodukte |
| Gebindegrößen | 100 g |
| Verbrauch | i.d.R. ein bis vier Einheiten Vollton je Einheit Basismaterial |
| Farbtöne | 12 verschiedene Volltöne, 48 Farbtonvorschläge |

KURZBESCHREIBUNG

Mio! Lehmfarbe Raumweiß

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Lehmfarbe, weiß |
| Verarbeitung | i.d.R. mit der Rolle |
| Gebindegrößen | 5 kg |
| Verbrauch | ca. 100 - 120 g/m ² je Anstrich |

Mio! Lehmstreich- und -rollputz Raumweiß

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Lehmstreich- und -rollputz, weiß |
| Verarbeitung | Rolle oder Bürste |
| Gebindegrößen | 5 kg |
| Verbrauch | ca. 100 - 120 g/m ² je Anstrich |

Mio! Lehmpachtelputz Raumweiß

| | |
|----------------|-------------------------|
| Einsatzbereich | Lehmpachtelputz, weiß |
| Verarbeitung | Traufel |
| Gebindegrößen | 10 kg |
| Verbrauch | ca. 1 kg/m ² |

KURZBESCHREIBUNG

ALLEGRO Putzgrundierung fein

| | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Ausgleich unterschiedlicher Saugverhältnisse; feinkörniger Haftvermittler für RONDO Spachteltechnik; Körnung ca. 0,1 mm |
| Verarbeitung | i.d.R. einlagig mit der Rolle; gebrauchsfertig; bei Bedarf mit Wasser verdünnbar |
| Gebindegrößen | 10 kg |
| Verbrauch | ca. 270 g/m ² je Lage |

PRELUDIO Putzgrundierung standard

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Ausgleich unterschiedlicher Saugverhältnisse; mittelkörniger Haftvermittler für Lehmputze (CAPRICCIO, SINFONIA, MENO u.ä.); Körnung ca. 0,3 mm |
| Verarbeitung | i.d.R. einlagig mit der Rolle; gebrauchsfertig; bei Bedarf mit Wasser verdünnbar |
| Gebindegrößen | 5 kg, 10 kg, 20 kg |
| Verbrauch | ca. 330 g/m ² je Lage |

PROFONDO Lehmkleber

| | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Kleber auf Lehmbasis für technische Vliestapeten und Glasvliese |
| Verarbeitung | zweilagiger Auftrag mit der Rolle nass in nass |
| Gebindegrößen | 5 kg |
| Verbrauch | ca. 200 - 300 g/m ² |

PRESTO Lehmputz

| | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Feine Lehmglätte zum Spachteln und Glätten von strukturierten Untergründen (z.B. OSB, Holzweichfaser, Glasfaserstrukturen) oder als Porenverschluss (z.B. Gipsfaserplatten) |
| Verarbeitung | i.d.R. zweilagig nass in mattfeucht aufspachteln; lässt sich auf Null ausziehen; schleifbar bei Bedarf |
| Gebindegrößen | 2,5 kg und 7,5 kg |
| Verbrauch | abh. von Untergrundstruktur; ca. 700 g/m ² je mm Schichtstärke |

KURZBESCHREIBUNG

FORTE Lehmgrundputz

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Lehmgrundputz zur Anwendung auf Mauerwerk, Lehm-, Holz- und Leichtbau-Schilfrohr-, Holzfaserdämmplatten u.ä.; Körnung bis 1,2 mm |
| Verarbeitung | mit herkömmlichen Putzmaschinen oder von Hand |
| Gebindegrößen | 25 kg |
| Verbrauch | ca. 1,4 -1,6 kg/m ² je mm Schichtstärke |

BARITON Lehmplatte

| | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Lehm-Trockenbauplatte in 16 und 22 mm Stärke |
| Verarbeitung | Zuschnitt z.B. mittels Handkreissägen, Montage durch Klammern oder Schrauben (detaillierte Montageanleitung vorhanden!) |
| Gebindegrößen | 125 x 62,5 cm |
| Verbrauch | Nettofläche zzgl. Verschnitt |

SINFONIA Lehmfeinputz

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Zwischenbeschichtung bis 2 mm Putzstärke; Armierungs-mörtel für Gewebe mit Maschenweite 4x4 mm; Körnung bis 1,0 mm |
| Verarbeitung | mit herkömmlichen Putzmaschinen oder von Hand |
| Gebindegrößen | 25 kg |
| Verbrauch | ca. 1,0 kg/m ² je Lage (bei Kornstärke) |

INTERMEZZO Lehmausgleichsputz

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Einlagige Zwischenbeschichtung von 2 bis 5 mm; Egalisieren von Unebenheiten, Erhöhung der Speichermasse, Armierungsmörtel für Gewebe mit Maschenweite 4x4 mm; Körnung bis 1,5 mm |
| Verarbeitung | mit herkömmlichen Putzmaschinen oder von Hand |
| Gebindegrößen | 25 kg |
| Verbrauch | ca. 1,6 kg/m ² je Lage (bei Kornstärke) |

KURZBESCHREIBUNG

MENO Lehmabschirmputz

| | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Zweilagiger Abschirmputz mit Carbonfasern zur Minimierung des Einflusses von Hoch- und Niederfrequenz („Elektrosmog“) |
| Verarbeitung | definierte Schichtstärke durch Materialauftrag mit Zahntraufel 4x4 mm |
| Gebindegrößen | 25 kg |
| Verbrauch | ca. 1,3 kg/m ² je Lage |

FINALE Grundierung

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Aufbrennsperre zur vorübergehenden Minimierung der Saugfähigkeit mineralischer/teilmineralischer Untergründe (Lehm, Gips, Kalk, Trockenbauplatten) vor dem Auftragen von PROFONDO und PRESTO |
| Verarbeitung | zweilagig nass in mattfeucht mit der Rolle |
| Gebindegrößen | 30 g, 300 g |
| Verbrauch | ca. 6 g/m ² |